



Anwendung Zum Bündeln, Aufpolstern, Abdichten

Eigenschaften

- Höchste elektrische und mechanische Eigenschaften
- Sehr elastisch
- Hohe Beständigkeit gegen Öl und korrosive Chemikalien
- Flammwidrig
- UL- und CSA-geprüft
- Hohe Durchschlagfestigkeit
- Hervorragende Wickeleigenschaften, auch bei niedrigen Temperaturen bis -18 °C

Spezifikationen

Eigenschaften	Werte
Temperaturverhalten kurzzeitig	- 10 ° bis + 80 °C + 105 °C
Reißdehnung	250 %
Zugfestigkeit	15 N/mm ²
Korrosion	keine
Wasseraufnahme	–
Entflammbarkeit	flammwidrig
UV-Beständigkeit	bestanden
Ozonbeständigkeit	bestanden
Durchschlagsfestigkeit	11 kV/mm
Dielektrizitätskonstante	3,2
Verlustfaktor	0,01
Spez. Widerstand	106 Ω · m

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
300047	Nr. 27	pro Stück