

Glasfaserverstärktes Band Nr. 70



Anwendung Zum kurzschlussfesten Bündeln von Adern und Kabeln
Auch als Schutzbewicklung gegen Hitzestrahlung einsetzbar

Eigenschaften

- Hohe Reißfestigkeit
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Vernetzt unter Wärme
- Selbstklebend

Spezifikationen

Eigenschaften	Werte
Temperaturverhalten	+ 130 °C
Reißdehnung	6%
Zugfestigkeit	275 N/mm ²
Korrosion	keine
Wasseraufnahme	0,1 %
Entflammbarkeit	-
UV-Beständigkeit	bestanden
Ozonbeständigkeit	bestanden
Durchschlagfestigkeit	2,5 kV/mm
Dielektrizitätskonstante	-
Verlustfaktor	-
Spez. Widerstand	1013 Ω · m

Produkte

Art.nr.	Artikelname	Bestelleinheit
300041	Nr. 70	pro Stück